


Artikelnummer: TACOLRED

Datum: 22/03/2019

Nummer 4



Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

Moosgummi

Geeignet für die Teppichverspannung

Beanspruchungsklasse (BS 5808: 1991 / BS EN 14499 : 2015): L/U (Luxusanwendungen)

Standardspezifikationen*

Nennflächengewicht	4068 g/m ² (120 oz/yd ²)	
Rollennengewicht	44.5 kg	
Rollenfläche	10.96m ² (1.33m x 8.24m)	
Nennstärke	11.40mm	ISO 1765

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Beanspruchungsklasse	L/U (Luxusanwendungen)	
Kompressionsarbeit: (Min. 50 J/m ² Max. 200 J/m ²)	180 J/m ²	BS 4098 & ISO 2094
Erhaltung der Kompressionsarbeit (min. 40 %)	67 %	BS 4098 & ISO 2094
Kompression nach dynamischer Belastung	6.8 mm	BS 4098 & ISO 2094
Dickenverlust nach dynamischer Belastung (max. 15 %)	6.8 %	BS 4052 & ISO 2094
Dickenverlust nach statischer Belastung (max. 15 %)	8.5 %	ISO 3415/3416 & BS 4939
Rissbeständigkeit (nicht mehr als 50 mm)	Bestanden	EN 14499 & BS 5808

Entflammbarkeit

Heißmutterprobe (im Interfloor-Labor getestet)	Geringer Radius der Auswirkungen der Entzündung	BS 4790 & BS 5287
„GOST FR“-Test (Russland)	Klassifizierung KM5	GOST 30244-94, GOST 30402-96 GOST 51032-97, GOST 12.1.044-89 (Artikel 4.18) GOST 12.1.044-89 (Artikel 4.20)

Sonstige Spezifikationen

Geruch	Keine störenden Gerüche	
Antimikrobiell und schimmelresistent	Ja	
Farbe/Trägerschicht	Rot / Bedruckte Textron® -Trägerschicht	
Verpackung	Weißer Folie / Roter Aufdruck	
Wärmebeständigkeit	1.65 togs	BS 4745
Trittschalldämmung (ΔLw)	46dB	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997
Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA)	Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission	

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:2015

† Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet