

Artikelnummer: TADK080013

Datum: 09/07/2019

Nummer 8

Moosgummi

Geeignet für Fußbodenheizung.

Geeignet für die Teppichverspannung

Beanspruchungsklasse (BS 5808: 1991 / BS EN 14499 : 2015): L/U (Luxusanwendungen)



Standardspezifikationen*

Nennflächengewicht	4238 g/m ² (125 oz/yd ²)	
Rollenengewicht	46.6 kg (102 lb)	
Rollenfläche	10.96m ² (1.33m x 8.24m)	
Nennstärke	8.30mm	ISO 1765

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Beanspruchungsklasse	L/U (Luxusanwendungen)	
Kompressionsarbeit: (Min. 50 J/m ² Max. 200 J/m ²)	150 J/m ²	BS 4098 & ISO 2094
Erhaltung der Kompressionsarbeit (min. 40 %)	98 %	BS 4098 & ISO 2094
Kompression nach dynamischer Belastung	4.6 mm	BS 4098 & ISO 2094
Dickenverlust nach dynamischer Belastung (max. 15 %)	2.5%	BS 4052 & ISO 2094
Dickenverlust nach statischer Belastung (max. 15 %)	3.0 %	ISO 3415/3416 & BS 4939
Bruchfestigkeit (Länge/Breite): min. 30 N	182N / 126N	EN ISO 13394 BS 2576
Dehnung unter Krafteinwirkung (Länge/Breite): max. 15 % bei 30 N	2.2 % / 1.0 %	EN ISO 13394 BS 2576
Rissbeständigkeit (nicht mehr als 50 mm)	Bestanden	EN 14499 & BS 5808


Entflammbarkeit

Heißmutterprobe (im Interfloor-Labor getestet)	Geringer Radius der Auswirkungen der Entzündung	BS 4790 & BS 5287
„GOST FR“-Test (Russland)	Klassifizierung KM5	

Sonstige Spezifikationen

Geruch	Keine störenden Gerüche	
Antimikrobiell und schimmelresistent	Ja	
Farbe/Trägerschicht	Schwarz / Bedruckte Textur® -Trägerschicht	
Verpackung	Creme Folie / blauer abdrucken	
Wärmebeständigkeit	0.80 togs	BS 4745
Trittschalldämmung (ΔLw)	42 [†]	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997
Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA)	Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission	

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:2015

† Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet