

Artikelnummer: TADM146068

Datum: 04/03/2021

Nummer 4



Moosgummi

Geeignet für Fußbodenheizung.

Geeignet für das schwimmende Verlegen von Laminat- und Massivholzböden.

Standardspezifikationen*

Nennflächengewicht	2543 g/m ² (75 oz/yd ²)	
Nennichte	706 kg/m ³	
Rollennengewicht	25.4 kg (56 lb)	
Rollenfläche	10.00m ² (0.685m x 14.60m)	
Nennstärke	3.60mm	ISO 1765

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Durchschnittliche Abweichung von der Nennstärke (max. 12 %)	1.2 %	ISO 1765
Differenz zwischen min. und max. Originalstärke (max. 3 mm)	0.3 mm	ISO 1765
Bruchfestigkeit (Länge/Breite): min. 30 N	173N / 55N	EN ISO 13394 BS 2576
Dehnung unter Krafteinwirkung (Länge/Breite): max. 15 % bei 30 N	0.7 % / 7.7 %	EN ISO 13394 BS 2576
Dickenverlust nach dynamischer Belastung (max. 15 %)	6.9 %	BS 4052 & ISO 2094
Dickenverlust nach statischer Belastung (max. 15 %)	13.2 %	ISO 3415/3416 & BS 4939
Rissbeständigkeit (nicht mehr als 50 mm)	Bestanden	EN 14499 & BS 5808

Entflammbarkeit

Heißmutterprobe (im Interfloor-Labor getestet)	Geringer Radius der Auswirkungen der Entzündung	BS 4790 & BS 5287
„GOST FR“-Test (Russland)	Klasseificaltion KM5	


Akustik: Holz-/Laminatbodentest

Gehschall (Gesamtlautstärke) (Sone)	57	EPLF-Norm 021029-1
Trittschalldämmung (ΔLw)	23 dB	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997

Sonstige Spezifikationen

Geruch	Keine störenden Gerüche	
Antimikrobiell und schimmelresistent	Ja	
Farbe/Trägerschicht	Gold / Nicht gewebte Polyester-Trägerschicht	
Verpackung	Durchsichtig (Folie) mit gedruckter Einlage	
Wärmebeständigkeit	0.57 togs	BS 4745
Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA)	Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission	

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Bodenbelags.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

† Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet