

Artikelnummer: TASIL

Datum: 04/03/2021

Nummer 11



Moosgummi

Geeignet für Fußbodenheizung.

Geeignet für das schwimmende Verlegen von Laminat- und Massivholzböden.

Standardspezifikationen*

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Nennflächengewicht | 2204 g/m ² (65 oz/yd ²) | |
| Nennichte | 735 kg/m ³ | |
| Rollennengewicht | 32.21 kg | |
| Rollenfläche | 15.07m ² (1.37m x 11.0m) | |
| Nennstärke | 3.00 mm | ISO 1765 |

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Durchschnittliche Abweichung von der Nennstärke (max. 12 %) | 1.6 % | ISO 1765 |
| Differenz zwischen min. und max. Originalstärke (max. 3 mm) | 0.3 mm | ISO 1765 |
| Zugfestigkeit (Länge/Breite)) | 870 kPa / 300 kPa | EN ISO 1798:2000 |
| Bruchdehnung (Länge/Breite) | 80 % / 140 % | EN ISO 1798:2000 |
| Druckfestigkeit bei 25 % Belastung | 95 kPa | EN ISO 3386 Pt 2: 1998 |
| Druckfestigkeit bei 50 % Belastung | 750 kPa | EN ISO 3386 Pt 2: 1998 |

Elektrischer Widerstand

| | | |
|--|--|---------|
| Widerstand vertikal, 25% RH | 1.3 x 10 ¹² ohms | BS 6654 |
| Widerstand vertikal, 65% RH | 1.2 x 10 ¹² ohms | BS 6654 |
| Widerstand horizontal, 25% RH | 8.3 x 10 ¹² ohms | BS 6654 |
| Widerstand horizontal, 65% RH | 2.5 x 10 ¹² ohms | BS 6654 |
| Spezifischer Widerstand vertikal, 25% RH | 58 x 10 ¹² ohms/cm ² | BS 6654 |
| Spezifischer Widerstand vertikal, 65% RH | 58 x 10 ¹² ohms/cm ² | BS 6654 |
| Spezifischer Widerstand horizontal, 25% RH | 76 x 10 ¹² ohms/cm ² | BS 6654 |
| Spezifischer Widerstand horizontal, 65% RH | 28 x 10 ¹² ohms/cm ² | BS 6654 |

Entflammbarkeit

| | | |
|----------------|----------|--|
| Brandverhalten | Cfl - s1 | ISO9239-1 & 11925-2, bewertet zu EN13501-1 |
|----------------|----------|--|


Akustik: Holz-/Laminatbodentest

| | | |
|-------------------------------------|-------|---|
| Gehschall (Gesamtlautstärke) (Sone) | 55 | EPLF-Norm 021029-1 |
| Trittschalldämmung (ΔLw) | 20 dB | BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997 |

Sonstige Spezifikationen

| | | |
|--|--|---------|
| Geruch | Keine störenden Gerüche | |
| Antimikrobiell und schimmelresistent | Ja | |
| Farbe/Trägerschicht | Gold / Unbedruckte Textron®-Trägerschicht | |
| Verpackung | Durchsichtig (Folie) mit gedruckter Einlage | |
| Wärmebeständigkeit | 0.38 togs | BS 4745 |
| Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA) | Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission | |

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Bodenbelags.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

† Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet