

Code article: TASIL

Date d' édition: 22/03/2019

Édition no: 11



### Caoutchouc spongieux

Convient aux installations avec chauffage au sol.

Suitable for use under contract carpets and for the floating installation of laminate and solid timber floors

#### Spécifications standard\*

|                                 |                                                |          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Poids nominal au m <sup>2</sup> | 2204 g/m <sup>2</sup> (65 oz/yd <sup>2</sup> ) |          |
| Poids nominal du rouleau        | 32.21 kg                                       |          |
| Surface nominale du rouleau     | 15.07m <sup>2</sup> (1.37m x 11.0m)            |          |
| Épaisseur nominale              | 3.00 mm                                        | ISO 1765 |

#### BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

|                                                                       |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Mean original Épaisseur nominale from Épaisseur nominale (Max.12%)    | 1.6 %             | ISO 1765               |
| Différence entre l'épaisseur originale maximum et minimum (3 mm max.) | 0.3 mm            | ISO 1765               |
| Résistance au déchirement (longueur/largeur)                          | 870 kPa / 300 kPa | EN ISO 1798:2000       |
| Élongation jusqu'à rupture (longueur/largeur)                         | 80 % / 140 %      | EN ISO 1798:2000       |
| Effort de compression à une tension de 25 %                           | 95 kPa            | EN ISO 3386 Pt 2: 1998 |
| Effort de compression à une tension de 50 %                           | 750 kPa           | EN ISO 3386 Pt 2: 1998 |

#### Résistivité électrique

|                                 |                                            |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Résistance verticale, 25% RH    | 1.3 x 10 <sup>12</sup> ohms                | BS 6654 |
| Résistance verticale, 65% RH    | 1.2 x 10 <sup>12</sup> ohms                | BS 6654 |
| Résistance horizontale, 25% RH  | 8.3 x 10 <sup>12</sup> ohms                | BS 6654 |
| Résistance horizontale, 65% RH  | 2.5 x 10 <sup>12</sup> ohms                | BS 6654 |
| Résistivité verticale, 25% RH   | 58 x 10 <sup>12</sup> ohms/cm <sup>2</sup> | BS 6654 |
| Résistivité verticale, 65% RH   | 58 x 10 <sup>12</sup> ohms/cm <sup>2</sup> | BS 6654 |
| Résistivité horizontale, 25% RH | 76 x 10 <sup>12</sup> ohms/cm <sup>2</sup> | BS 6654 |
| Résistivité horizontale, 65% RH | 28 x 10 <sup>12</sup> ohms/cm <sup>2</sup> | BS 6654 |

#### Classement Feu

|                  |                       |                                         |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Norme Européenne | Cfl-S1 (testée seule) | ISO9239-1 & 11925-2, évalué à EN13501-1 |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|

#### Propriétés de réduction sonore

|                                             |       |                                               |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Test de sonorité (intensité sonore globale) | 55    | EPLF-Norm 021029-1                            |
| Réduction des bruits d'impact (Delta Lw)    | 20 dB | BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997 |

#### Autres spécifications

|                                                       |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Odeur                                                 | Pas d'odeur gênante                             |                                           |
| Antimicrobien et résistance aux moisissures           | Oui                                             |                                           |
| Couleur / dossier                                     | Or / Dossier Textron® imprimé                   |                                           |
| Emballage                                             | Film transparent avec Insert imprimé            |                                           |
| Résistance thermique                                  | 0.38 togs                                       | BS 4745                                   |
| Émissions (Institut américain des moquettes et tapis) | Répond aux critères de faibles émissions de COV |                                           |
| Régulations françaises d'émissions de COV             | Conforme A+                                     | Decree DEVL1101903D/ Modifié DEVL1104875A |

#### Notes

- \* Les dimensions nominales du rouleau sont citées. Celles-ci peuvent varier légèrement, mais seront toujours conformes aux exigences de la norme BS EN 14499: 2015.
- † Valeur tirée de résultats de tests de produits similaires

#### Certification



#### Garantie

Garantie pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol.