


Artikelnummer: TAM3110013

Datum: 09/07/2019

Nummer 8



Certification



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

**Gummigranulat**

**Geeignet für die Teppichverspannung**

**Beanspruchungsklasse (BS 5808: 1991 / BS EN 14499 : 2015): HC/U (anspruchsvolle gewerbliche Anwendung)**

Standardspezifikationen\*

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| Nennflächengewicht | 2425 g/m <sup>2</sup> (72 oz/yd <sup>2</sup> ) |          |
| Rollennengewicht   | 36.52 kg                                       |          |
| Rollenfläche       | 15.07m <sup>2</sup> (1.37m x 11.0m)            |          |
| Nenndicke          | 6.75mm   | ISO 1765 |

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Beanspruchungsklasse  | HC/U (anspruchsvolle gewerbliche Anwendung) |                         |
| Durchschnittliche Abweichung von der Nenndicke (max. 12 %)                | 2.0 %                                       | ISO 1765                |
| Differenz zwischen min. und max. Originaldicke (max. 3 mm)                | 0.4 mm                                      | ISO 1765                |
| Kompressionsarbeit: (Min. 50 J/m <sup>2</sup> Max. 200 J/m <sup>2</sup> ) | 79 J/m <sup>2</sup>                         | BS 4098 & ISO 2094      |
| Erhaltung der Kompressionsarbeit (min. 40 %)                              | 100 %                                       | BS 4098 & ISO 2094      |
| Kompression nach dynamischer Belastung                                    | 2.4 mm                                      | BS 4098 & ISO 2094      |
| Dickenverlust nach dynamischer Belastung (max. 15 %)                      | 4.7 %                                       | BS 4052 & ISO 2094      |
| Dickenverlust nach statischer Belastung (max. 15 %)                       | 4.6 %                                       | ISO 3415/3416 & BS 4939 |
| Bruchfestigkeit (Länge/Breite): min. 30 N                                 | 337N / 147N                                 | EN ISO 13394 BS 2576    |
| Dehnung unter Krafteinwirkung (Länge/Breite): max. 15 % bei 30 N          |   | 1.5% / 0.6%             |
| Rissbeständigkeit (nicht mehr als 50 mm)                                  | Bestanden                                   | EN 14499 & BS 5808      |

Entflammbarkeit

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| Heißmutterprobe           | Geringer Radius der Auswirkungen der Entzündung | BS 4790 & BS 5287 |
| „GOST FR“-Test (Russland) | Klassifizierung KM5                             |                   |

Sonstige Spezifikationen

|  |  |   |
|--|--|---|
| Geruch                                   | Keine störenden Gerüche                        |   |
| Antimikrobiell und schimmelresistent     | Ja   |   |
| Farbe/Trägerschicht                      | Grün / Bacloc-Trägerschicht                    |   |
| Verpackung                               | Grauer Folie / grüner und violetter abdrucken  |   |
| Wärmebeständigkeit                       | 1.15 togs                                      | BS 4745                                       |
| Trittschalldämmung (ΔLw)                 | 26 dB  | BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997 |
| Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA) | Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission |   |

Anmerkungen

\* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

‡ Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet