

Artikelnummer: TADUP08013

Datum: 22/03/2019

Nummer 7



**Gummigranulat**

**Geeignet für das ein- oder doppelseitige Verkleben und für das Verspannen von Teppichen. Nicht geeignet für das einseitige Verkleben bei Flächen von mehr als 33 m<sup>2</sup>**

**Beanspruchungsklasse (BS 5808: 1991 / BS EN 14499 : 2015): HC/U (anspruchsvolle gewerbliche Anwendung)**

Standardspezifikationen\*

Nennflächengewicht	4000 g/m <sup>2</sup> (118 oz/yd <sup>2</sup> )	
Rollennengewicht	43.84 kg	
Rollenfläche	10.96m <sup>2</sup> (1.37m x 8.00m)	
Nenndicke	9.20mm	ISO 1765


BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Beanspruchungsklasse	HC/U (anspruchsvolle gewerbliche Anwendung)	
Durchschnittliche Abweichung von der Nenndicke (max. 12 %)	3.0 %	ISO 1765
Differenz zwischen min. und max. Originaldicke (max. 3 mm)	0.4 mm	ISO 1765
Kompressionsarbeit: (Min. 50 J/m <sup>2</sup> Max. 200 J/m <sup>2</sup> )	98 J/m <sup>2</sup>	BS 4098 & ISO 2094
Erhaltung der Kompressionsarbeit (min. 40 %)	100 %	BS 4098 & ISO 2094
Kompression nach dynamischer Belastung	2.2 mm	BS 4098 & ISO 2094
Dickenverlust nach dynamischer Belastung (max. 15 %)	2.1 %	BS 4052 & ISO 2094
Dickenverlust nach statischer Belastung (max. 15 %)	2.8 %	ISO 3415/3416 & BS 4939
Bruchfestigkeit (Länge/Breite): min. 30 N	710N / 332N	EN ISO 13394 BS 2576
Dehnung unter Krafteinwirkung (Länge/Breite): max. 15 % bei 30 N	1.0% / 0.5%	
Rissbeständigkeit (nicht mehr als 50 mm)	Bestanden	EN 14499 & BS 5808

Entflammbarkeit

Brandverhalten (getestet in Verbindung mit Teppich Axminster 80:20)	Cfl-s1	getestet zu ENISO9239-1 & 11925-2, bewertet zu EN13501-1
„GOST FR“-Test (Russland)	Klassifizierung KM5	GOST 30244-94, GOST 30402-96 GOST 51032-97, GOST 12.1.044-89 (Artikel 4.18) GOST 12.1.044-89 (Artikel 4.20)

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

Anmerkungen

\* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

‡ Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet

Artikelnummer: TADUP08013

Datum: 22/03/2019

Nummer 7



Sonstige Spezifikationen

Geruch	Keine störenden Gerüche	
Antimikrobiell und schimmelresistent	Ja	
Farbe/Trägerschicht	Schwartz / Bacloc-Trägerschicht	
Verpackung	Grüner Folie / schwarzer Aufdruck	
Wärmebeständigkeit	1.55 togs	BS 4745
Trittschalldämmung ( $\Delta L_w$ )	31 dB	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997


UMWELTBEWERTUNG

Umwelteigenschaften	Beschreibung	LEED-Programm
Recyclingfähig	Die Unterlage kann zu 100 % recycelt werden	MR 2.0: Punkte können vergeben werden Kann recycelt werden
Recycelte Bestandteile	Recyclinggehalt vor dem Verbrauch: nicht weniger als 65 %	MR 4.0: Punkte können vergeben werden Recycelte Bestandteile
Raumluftqualität	Erfüllt mindestens den Raumluftqualität-Industriestandard des „Green Label“-Programms des CRI	IEQ 4.3: Punkte können vergeben werden Produkt trägt das „Green Label Plus“-Kennzeichen
Regionale Materialien	Fertigungsstätte: Haslingden BB4 4LS, Vereinigtes Königreich Punkte können vergeben werden, wenn das Produkt innerhalb von 500 Meilen (ca. 800 km) von der Fertigungsstätte verwendet wird	MR 5.0: Punkte können vergeben werden

LEED-Punkte sind gemeinsam mit anderen Gebäudekomponenten zu berücksichtigen und werden vom Planer/ Architekten oder einem LEED-akkreditierten Fachmann vergeben

Vor dem Verbrauch	65%
Nach dem Verbrauch	0%
Neumaterial	35%

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

Anmerkungen

\* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

‡ Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet