tredaire
It's what's underneath that counts

XTRA

DE

Unterlage: technische Spezifikationen

Artikelnummer: TAXD110013

Datum: 22/03/2019

Nummer 7

Moosgummi
Geeignet für die Teppichverspannung
Beanspruchungsklasse (BS 5808: 1991 / BS EN 14499 : 2015): GD/U (allgemeine Anwendungen im Haushalt)

Standardspezifikationen*

Nenndicke	8.25 mm (0.325")	ISO 1765
Nennflächengewicht	2543 g/m² (75 oz/yd²)	
Nenndichte	308kg/m³ (19.23bs/ft³)	
Rollennenngewicht	38.32 kg (84.48lbs)	
Rollenfläche	15.07 m² (1.37m x 11.0m); 18.02yd² (53.94" x 433.07")	

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Beanspruchungsklasse	GD/U (allgemeine Anwendungen im Haushalt)	
Durchschnittliche Abweichung von der Nenndicke (max. 12 %)	3.0 %	ISO 1765
Differenz zwischen min. und max. Originaldicke (max. 3 mm)	0.5 mm	ISO 1765
Kompressionsarbeit: (Min. 50 J/m² Max. 200 J/m²)	85 J/m²	BS 4098 & ISO 2094
Erhaltung der Kompressionsarbeit (min. 40 %)	70 %	BS 4098 & ISO 2094
Kompression nach dynamischer Belastung	6.2 mm	BS 4098 & ISO 2094
Dickenverlust nach dynamischer Belastung (max. 15 %)	6.6 %	BS 4052 & ISO 2094
Dickenverlust nach statischer Belastung (max. 15 %)	8.2 %	ISO 3415/3416 & BS 4939
Rissbeständigkeit (nicht mehr als 50 mm)	Bestanden	EN 14499 & BS 5808

Testergebnisse nach US-Standards

CFD (Compression Force Deflection, Stauchhärte)	0.9 PSI @ 25%	ASTM D3676-13 Messmethode: 601/12151
CFD (Compression Force Deflection, Stauchhärte)	3.6 PSI @ 50%	ASTM D3676-13 Messmethode: 601/12151
CFD (Compression Force Deflection, Stauchhärte)	9.8 PSI @ 65%	ASTM D3676-13 Messmethode: 601/12151
Empfohlene Verwendung	Moderate Traffic Klasse I	US Carpet Cushion Council

Zertifizierung

CRI GREEN LABEL +PLUS carpet-rug.org

Low emission interior materials A+ A+ A B C

Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

‡ Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet

interfloor

Interfloor Ltd., Broadway, Haslingden, Rossendale, Lancashire, BB4 4LS. UK.
T:+44(0)1706 238825 international@interfloor.com www.interfloor.com

tredaire
It's what's underneath that counts

XTRA

DE

Unterlage: technische Spezifikationen

Artikelnummer: TAXD110013

Datum: 22/03/2019

Nummer 7

Zertifizierung

Entflammbarkeit

Heißmutterprobe	Geringer Radius der Auswirkungen der Entzündung	BS 4790 & BS 5287
Methenamintablettentest (USA)	Bestanden	Pillentest DOC-FF 1-70
„GOST FR"-Test (Russland)	Klassifizierung KM5	GOST 30244-94, GOST 30402-96 GOST 51032-97, GOST 12.1.044-89 (Artikel 4.18), GOST 12.1.044-89 (Artikel 4.20)

Sonstige Spezifikationen

Geruch	Keine störenden Gerüche	
Antimikrobiell und schimmelresistent	Bestanden	
R-Wert (SI-Einheiten)	0.15	
R-Wert (angloamerikanische Einheiten)	0.85	
Farbe/Trägerschicht	Grün / Bedruckte Textron® -Trägerschicht	
Verpackung	Weißer Folie / Grüner abdrucken	
Wärmebeständigkeit	1.51 togs ‡	BS 4745
Trittschalldämmung (ΔLw)	35 dB ‡	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997
Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA)	Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission approbiert GLP051 Cat CC10 gummi	US CRI Green Label Plus Programme

UMWELTBEWERTUNG

Umwelteigenschaften	Beschreibung	LEED-Programm
Recyclingfähig	Die Unterlage kann zu 100 % recycelt werden	MR 2.0: Punkte können vergeben werden Kann recycelt werden
Recycelte Bestandteile	Recyclinggehalt vor dem Verbrauch: nicht weniger als 3 %	MR 4.0: Punkte können vergeben werden Recycelte Bestandteile
Raumluftqualität	Erfüllt mindestens den Raumluftqualität-Industriestandard des „Green Label"-Programms des CRI	IEQ 4.3: Punkte können vergeben werden Produkt trägt das „Green Label Plus"-Kennzeichen
Regionale Materialien	Fertigungsstätte: Haslingden BB4 4LS, Vereinigtes Königreich Punkte können vergeben werden, wenn das Produkt innerhalb von 500 Meilen (ca. 800 km) von der Fertigungsstätte verwendet wird	MR 5.0: Punkte können vergeben werden

LEED-Punkte sind gemeinsam mit anderen Gebäudekomponenten zu berücksichtigen und werden vom Planer/ Architekten oder einem LEED-akkreditierten Fachmann vergeben

Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Teppichs bei Verwendung gemäß der Beanspruchungsklasse.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

‡ Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet

interfloor

Interfloor Ltd., Broadway, Haslingden, Rossendale, Lancashire, BB4 4LS. UK.
T:+44(0)1706 238825 international@interfloor.com www.interfloor.com